

PAT-NO: JP02000310774A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000310774 A
TITLE: COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE
PUBN-DATE: November 7, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
OZEKI, MASAO	N/A
KOJIMA, SEIJI	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
ASAHI GLASS CO LTD	N/A
OPTREX CORP	N/A

APPL-NO: JP11121034

APPL-DATE: April 28, 1999

INT-CL (IPC): G02F001/1335, G02B005/30 , G02F001/133 ,
G02F001/137

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To display four colors of white, red, blue and green with high purity of each color in a time-division driving system by selecting different four or more voltages by time-division driving to develop the four colors of white, red, blue and green in one display unit.

SOLUTION: At least one of a pair of polarizing plates 1, 2 is a color polarizing plate. The wavelength dependence of the polarization degree of the color polarizing plate is represented by that the ratio of

(polarization degree
at 650 nm wavelength)/(polarization degree at 450 nm
wavelength) ranges 0.1 to
0.7, (polarization degree at 650 nm
wavelength)/(polarization degree at 550 nm
wavelength) ranges 0 to 0.6, and (polarization degree at
450 nm
wavelength)/(polarization degree at 550 nm wavelength)
ranges 0.4 to 1.0. The
product

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-310774

(P2000-310774A)

(43) 公開日 平成12年11月7日(2000.11.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 2 F 1/1335	5 1 5 5 2 0	G 0 2 F 1/1335	5 1 5 2 H 0 4 9 5 2 0 2 H 0 8 8
G 0 2 B 5/30		G 0 2 B 5/30	2 H 0 8 9
G 0 2 F 1/133 1/137	5 0 0	G 0 2 F 1/133 1/137	5 0 0 2 H 0 9 1

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平11-121034

(22) 出願日 平成11年4月28日(1999.4.28)

(71) 出願人 000000044

旭硝子株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

(71) 出願人 000103747

オプトレックス株式会社

東京都荒川区東日暮里五丁目7番18号

(72) 発明者 尾関 正雄

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社内

(74) 代理人 100083404

弁理士 大原 拓也


最末页に続く

(54) 【発明の名称】 カラー液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 時分割駆動系で、白、赤、青、緑の4色がいずれも純度の高い発色状態で併存可能なカラー液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 リタデーションを利用し同一表示単位で多色表示を行う方式において、一対の偏光板の少なくとも一方として、赤および青における偏光度が緑におけるそれに較べて相対的に低い特定の範囲を示すカラー偏光板を用いる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明電極と配向膜をそれぞれ有しほぼ平行に設けられた二つの基板間に、ねじれ配向したネマチック液晶が挟持され、各基板の配向膜によって形成される液晶分子の配向方向による液晶層のねじれ角が $160 \sim 300^\circ$ とされ、液晶層の外側に一对の偏光板が配置され、液晶層と一方の偏光板との間に少なくとも一枚以上の位相差板が配置され、透明電極間に駆動電圧を印加する駆動回路が備えられたカラー液晶表示装置において、前記一对の偏光板のうち少なくとも一方の偏光板がカラー偏光板であり、前記カラー偏光板の偏光度の波長依存性が、 $(\text{波長}650\text{nmの偏光度}) / (\text{波長}450\text{nmの偏光度})$ が $0.1 \sim 0.7$ 、 $(\text{波長}650\text{nmの偏光度}) / (\text{波長}550\text{nmの偏光度})$ が $0 \sim 0.6$ 、 $(\text{波長}450\text{nmの偏光度}) / (\text{波長}550\text{nmの偏光度})$ が $0.4 \sim 1.0$ であり、液晶層での液晶の屈折率異方性 Δn_L と液晶層の厚み d_L との積 $\Delta n_L d_L$ が $1.0 \sim 1.5 \mu\text{m}$ であり、かつ、時分割駆動により4値以上の異なった電圧値を選択することによって、白、赤、青、緑の4色を同一表示単位で発色させることを特徴とするカラー液晶表示装置。

【請求項2】 前記カラー偏光板の偏光度の波長依存性が、 $(\text{波長}650\text{nmの偏光度}) / (\text{波長}450\text{nmの偏光度})$ が $0.2 \sim 0.6$ 、 $(\text{波長}650\text{nmの偏光度}) / (\text{波長}550\text{nmの偏光度})$ が $0.1 \sim 0.6$ 、 $(\text{波長}450\text{nmの偏光度}) / (\text{波長}550\text{nmの偏光度})$ が $0.5 \sim 1.0$ であることを特徴とする請求項1に記載のカラー液晶表示装置。

【請求項3】 前記位相差板の延伸軸方向と位相差板を配置した基板側の液晶分子の配向方向との角度 θ_2 が $80 \sim 100^\circ$ であり、前記位相差板に隣接した偏光板の吸収軸と前記配向方向との角度 θ_1 が $130 \sim 150^\circ$ であり、他方の基板側の偏光板の吸収軸と前記他方の基板側の液晶分子の配向方向との角度 θ_3 が $125 \sim 145^\circ$ であることを特徴とする請求項1または2に記載のカラー液晶表示装置。

【請求項4】 前記一对の偏光板のうち一方の偏光板の外側に反射板または半透過反射板を配置したことを特徴とする請求項1～3のいずれか1項に記載のカラー液晶表示装置。

【請求項5】 液晶の Δn_L が 0.18 以上であることを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載のカラー液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、時分割駆動系で、白、赤、青、緑の4色が、いずれも純度の高い発色状態で併存可能なカラー液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】特開平2-118516号（従来例1）

10

20

30

40

50

には、ツイストした液晶セルにおいて印加電圧を変化させることにより様々な色相変化が可能であることが示されている。しかし、その発色は、黄、赤、紫、青紫、青、緑であり、白表示はできていないという課題を有している。また、従来例1では、補償セルを用いて、2層にすることにより白黒表示が可能であることが示されている。しかし、画面上に、白または黒と、青や緑等の色を併存させることができないという問題がある。

【0003】特開平2-183220号（従来例2）においては、補償セル側にも画素を形成し、表示させることによって、白または黒と、青や緑などの色を併存させることが可能とされている。しかしながらこの場合には、2層の液晶パネルの各画素を1画素ずつ対応させて形成しなければならず、製造が極めて困難となるばかりでなく、斜めから見た場合の視差が生じて色が滲んで見えてしまうという問題が起こる。また、パネルの重量が増大するという問題もある。

【0004】特開平8-292434号（従来例3）には、位相差板を用いることにより、無彩色を表示でき、かつ青、赤、緑の表示が可能であると述べられている。しかし、電圧印加に対して白発色の次にくる赤表示はオレンジ赤となっており、色純度の高い赤の発色はできていない。従来例3の中には、赤の認識が高いピンク赤の発色が可能な仕様が記述されているが、ピンク赤を発色させるためには液晶の $\Delta n_L d_L$ を大きくし、液晶の状態変化を大きくする必要がある。そこで、ピンク赤と白を時分割駆動で両立させるためには、液晶層の $\Delta n_L d_L$ を 1.7 以上とする必要があった。しかし、液晶層の $\Delta n_L d_L$ の増大を Δn_L の増大でまかなうには限度があり、 d_L も大きくしなければならないため、液晶の応答速度が遅くなるとか、視角依存性が大きくなるとか、セルギャップ変動に対して弱くなるとか、温度依存性が大きくなるとかの問題があり現実的ではない。このように、純度の高い白と、赤認識の高い赤とを実用的な液晶層の $\Delta n_L d_L$ で得ることができないという問題がある。

【0005】特開平9-33917号（従来例4）には、液晶層の $\Delta n_L d_L$ が $1.533 \mu\text{m}$ のスタティック駆動系で、青系に着色された偏光板を用いることによりオレンジ色がピンク系の赤色に表示され、無彩色、赤、緑、青の4色表示ができること、また、偏光板の着色を紫（パープル）系とすることにより、赤が強くなることが開示されている。しかしながらこの方法では、時分割駆動系で、純度が高い赤、同じく白、同じく青、同じく緑を併存させることはできなかった。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述したような従来技術の問題点を解決し、時分割駆動系で、白、赤、青、緑の4色がいずれも純度の高い発色状態で併存可能なカラー液晶表示装置を提供することを目的とす

る。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、第1の発明は、透明電極と配向膜をそれぞれ有しほぼ平行に設けられた二つの基板間に、ねじれ配向したネマチック液晶が挟持され、各基板の配向膜によって形成される液晶分子の配向方向による液晶層のねじれ角が $160^{\circ} \sim 300^{\circ}$ とされ、液晶層の外側に一对の偏光板が配置され、液晶層と一方の偏光板との間に少なくとも一枚以上の位相差板が配置され、透明電極間に駆動電圧を印加する駆動回路が備えられたカラー液晶表示装置において、前記一对の偏光板のうち少なくとも一方の偏光板がカラー偏光板であり、前記カラー偏光板の偏光度の波長依存性が、(波長 650nm の偏光度)/(波長 450nm の偏光度)が $0.1 \sim 0.7$ 、(波長 650nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0 \sim 0.6$ 、(波長 450nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0.4 \sim 1.0$ であり、液晶層での液晶の屈折率異方性 Δn_L と液晶層の厚み d_L との積 $\Delta n_L d_L$ が $1.0 \sim 1.5\mu\text{m}$ であり、かつ、時分割駆動により4値以上の異なった電圧値を選択することによって、白、赤、青、緑の4色を同一表示単位で発色させることを特徴としている。

【0008】第2の発明は、前記カラー偏光板の偏光度の波長依存性が、(波長 650nm の偏光度)/(波長 450nm の偏光度)が $0.2 \sim 0.6$ 、(波長 650nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0.1 \sim 0.6$ 、(波長 450nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0.5 \sim 1.0$ であることを特徴としている。

【0009】第3の発明は、前記位相差板の延伸軸方向と位相差板を配置した基板側の液晶分子の配向方向との角度 θ_2 が $80^{\circ} \sim 100^{\circ}$ であり、前記位相差板に隣接した偏光板の吸収軸と前記配向方向との角度 θ_1 が $130^{\circ} \sim 150^{\circ}$ であり、他方の基板側の偏光板の吸収軸と前記他方の基板側の液晶分子の配向方向との角度 θ_3 が $125^{\circ} \sim 145^{\circ}$ であることを特徴としている。

【0010】第4の発明は、前記一对の偏光板のうち一方の偏光板の外側に反射板または半透過反射板を配置したことを特徴としている。第5の発明は、液晶の Δn_L が 0.18 以上であることを特徴としている。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明においては、偏光度の波長依存性が上記のように特定され、赤(650nm)および青(450nm)における偏光度が緑(550nm)における偏光度に較べて相対的に低い特定の範囲を満たす、カラー偏光板を用いることが重要である。

【0012】可視光(特に $400 \sim 700\text{nm}$ を指す)全波長領域に亘って偏光度の高い偏光板(例えば住化製SK-1842AP)を使った場合、白を発色させ、か

つ液晶の状態を変化させて、純度の高い赤色および青を発色させることは極めて難しい。なぜなら、白を発色させるためには可視光の全波長の位相をほぼ揃える必要があり、揃えた所から電圧変化によって液晶の状態を変化させても、各波長間の位相差の変化を大きくすることができないからである。故に、赤に近い色調としてのオレンジ色は発色可能であるが、純度の高い赤を発色させることができない。

【0013】一方、液晶層の $\Delta n_L d_L$ および位相差板のリタデーション値のバランス、位相差板および偏光板の配置を調整して純度の高い赤を発色させた場合には、白の純度が低下して緑味を帯びたものになってしまう。

【0014】ここで前記のような緑の波長領域で、一般に知られた紫系のカラー偏光板を使用することにより、白の緑味を抑えて完全な白に変えることができるとともに、オレンジ発色を赤に変換でき、また青の発色も保たれるので、白、赤、青の3色をいずれも純度の高い発色状態で併存させることが可能となる。

【0015】しかしながら、一般に知られた紫系のカラー偏光板を用いた場合、青と赤の偏光度が小さいので、緑の発色時に、赤と青の光も透過するため、緑の発色を得ることが出来ないという問題が発生する。そのため、青と赤の偏光度を制御することが重要となる。

【0016】具体的には、カラー偏光板の偏光度の波長依存性を、(波長 650nm の偏光度)/(波長 450nm の偏光度)が $0.1 \sim 0.7$ 、(波長 650nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0 \sim 0.6$ 、(波長 450nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0.4 \sim 1.0$ とする。

【0017】さらに、カラー偏光板の偏光度の波長依存性を、(波長 650nm の偏光度)/(波長 450nm の偏光度)が $0.2 \sim 0.6$ 、(波長 650nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0.1 \sim 0.6$ 、(波長 450nm の偏光度)/(波長 550nm の偏光度)が $0.5 \sim 1.0$ とすることが好ましい。

【0018】以上の様な偏光度の比の範囲を満足すれば、緑の発色が可能でかつ、白、赤、青の表示が可能となる。

【0019】1枚のカラー偏光板で偏光度の波長依存性が上記範囲内に入ることが望ましいが、吸収軸を一致させて複数枚のカラー偏光板を組み合わせて所望の波長依存性を有するようにしてもよい。

【0020】ここで、偏光板の偏光度の定義を記述する。偏光板の透過軸方向の透過率を P_x 、吸収軸方向の透過率を P_y とすると、前記偏光度は、 $(P_x - P_y) / (P_x + P_y)$ で表される。また、偏光板を2枚直交配置したときの透過率を T_{\perp} 、平行配置したときの透過率を T_{\parallel} とすると、 T_{\perp} と T_{\parallel} は、

$$T_{\perp} = P_x \times P_y$$

$$T_{\parallel} = (P_x^2 + P_y^2) / 2$$

となる。よって、偏光度は $\{(T_{\parallel} - T_{\perp}) / (T_{\parallel} + T_{\perp})\}^{1/2}$ で表すことができる。

【0021】図7に本実施例に用いたカラー偏光板の偏光度の波長依存性を示す。この図中に、一般に知られている、青系のカラー偏光板（ボラテクノ製B-18255T）、赤系のカラー偏光板（ボラテクノ製R-18255T）、紫系のカラー偏光板（ボラテクノ製V12-*

*18245T）および本実施例に用いたカラー偏光板を示す。また、表1にデジタルデータを示す。図7より、本実施例に用いたカラー偏光板の偏光度の波長依存性は、従来から用いられているカラー偏光板の偏光度の波長依存性と異なっているのが理解できる。

【0022】

【表1】

偏光板	各波長における偏光度			偏光度の比		
	450nm	550nm	650nm	450/450	450/550	450/650
D-18255T	0.141	0.590	0.800	0.20	1.60	0.252
R-18255T	0.578	0.578	0.571	0.930	0.937	0.503
V12-18245T	0.160	0.004	0.125	0.000	0.145	0.100
本実施例	0.760	0.600	0.818	0.417	0.813	0.750

【0023】本発明においては、液晶層での液晶の屈折率異方性 Δn_L と液晶層の厚み d_L との積 $\Delta n_L d_L$ が $1.0 \sim 1.5 \mu m$ 、好ましくは $1.1 \sim 1.4 \mu m$ とされる。この値が大きすぎる場合には、従来例3の問題点として前述したような d_L の増大に伴う弊害が生じ、一方、この値が小さ過ぎる場合には、十分な発色が達成されなくなるので不都合である。また、 Δn_L に着目すれば、 d_L を過大としないために 0.18 以上、特に、 0.19 以上の液晶が好ましく採用される。

【0024】使用上限温度が高くなる屋外用途、車載用途向けには、高温でも希望の発色状態を保持するために、ネマチックアイソトロピック転移温度 T_{ni} が $105^\circ C$ 以上、特に $110^\circ C$ 以上の液晶を用いることが好ましい。また、位相差板のリタデーションとしては、液晶層の $\Delta n_L d_L$ よりも大きくする。すなわち、 $1.1 \sim 1.6 nm$ とすることが好ましい。

【0025】位相差板および偏光板の角度配置としては、図2に示すように、位相差板の延伸軸方向と位相差板を配置した基板側の液晶分子の配向方向との角度 θ_2 を $80 \sim 100^\circ$ とし、前記位相差板に隣接した偏光板の吸収軸と前記配向方向との角度 θ_1 を $130 \sim 150^\circ$ とし、他方の基板側の偏光板の吸収軸と前記他方の基板側の液晶分子の配向方向との角度 θ_3 を $125 \sim 145^\circ$ とすることが望ましい。この角度配置とすることで発色変化がもっとも大きくなる。

【0026】本実施の形態では、液晶層を左螺旋としたが、螺旋が逆であっても液晶層の液晶分子の配向方向、偏光板の吸収軸方向、位相差板の延伸軸方向との関係 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 を反時計回りとして考えればよい。本発明のカラー液晶表示装置の一態様においては、発色の順序が電圧の低い側からで白、赤、青、緑となる。

【0027】なお、本発明において、同一表示単位とは、セグメント表示部では対向する電極で形成される1つのセグメントであり、ドットマトリクス表示部では対向する電極で形成される1つのドットである。

【0028】本発明の好ましい形態においては、背景色※50

※との混色によるコントラストおよび色純度の低下を抑制する観点から、上記表示単位間の間隔を極力小さくし、 $15 \mu m$ 以下、望ましくは $10 \mu m$ 以下とすることが好ましい。

【0029】本発明のカラー液晶表示装置の駆動方式としては、表示画素数が多い用途に対応可能な、時分割駆動方式が採用される。また、階調表示の制御方式として周知の方式が用いられるが、階調設定の自由度の観点からパルス幅変調方式（PWM）あるいはこれとフレーム変調方式との併用が好ましく採用される。

【0030】

【実施例】つぎに図面を参照しながら、本発明の実施例について詳しく説明する。図1に本発明の一実施例であるカラー液晶表示装置の基本的構成を説明する模式的断面図を示す。ここで、1、2は一对の偏光板、3は液晶層、4は位相差板、15はバックライトである。

【0031】液晶セルは以下のようにして作成した。ガラス基板上に設けられたITO透明導電膜をストライプ状の電極7、8にパターンニングし、その上に絶縁膜9、10を形成し、さらにポリイミドのオーバーコートを形成し、これをラビングして配向制御膜11、12を形成した2枚の基板5、6を作成した。このようにして作成した2枚の基板5、6の周辺をシール材13でシールして、液晶セルを形成し、ネマチック液晶を注入し、注入孔を封止材で封止した。

【0032】液晶層の厚み d_L はセル間隔を調整して $6.5 \mu m$ に設定した。液晶には Δn_L が 0.195 、ネマチックアイソトロピック転移温度 T_{ni} が $115^\circ C$ のものを用いた。結果として液晶層の $\Delta n_L d_L$ は約 $1.27 \mu m$ となる。液晶層のねじれ角は 240° とした。位相差板のリタデーション値は $1.40 \mu m$ （ $590 nm$ で測定した場合）とした。

【0033】表側の偏光板1はカラー偏光板を用い、裏側の偏光板2は通常の偏光板（住化製SK-1842AP）を用いた。用いたカラー偏光板は、2枚重ねたときの分光透過率特性が、直交配置のときは、 $450 nm$ で

5.9%、500nmで0.1%、550nmで0%、600nmで0%、650nmで32%、700nmで58%であり、平行配置のときは、450nmで21%、500nmで17%、550nmで14%、600nmで19%、650nmで39%、700nmで59%である。偏光度は、450nmで0.75、500nmで1.0、550nmで1.0、600nmで1.0、650nmで0.313、700nmで0.28となる。すなわち、偏光度の比は、(650nm/450nm)が0.417、(650nm/550nm)が0.313、(450nm/550nm)が0.750となる。このカラー偏光板の特性を図3に示す。

【0034】本実施例において、液晶分子の配向方向、偏光板の吸収軸方向および位相差板の延伸軸方向は図2に示すように、時計回りに見て、 θ_1 を 141° 、 θ_2 を 89° 、 θ_3 を 140° に設定した。

【0035】得られたカラー液晶表示装置の駆動は、1/6.5デューティ、1/5バイアスの時分割駆動波形で行った。このときの電圧-透過率の関係を図5に示す。コントローラドライバとしては、東芝製IC(T6K03)を用いた。階調レベルとしては、白表示はoff波形、緑表示はon波形、赤表示および青表示は、on波形とoff波形の中間の電圧レベルを印加した。中間レベルは、パルス幅変調とフレーム変調の合成によって作成している。

【0036】発色の色変化を図4に色度図として示し、測定は透過モードで行った。このパネルの開口率は86%であった。

【0037】比較のためにカラー偏光板の代わりに通常偏光板を用いた場合の色変化を図4に同時に示す。この場合には白の発色が緑に寄っており、赤の発色が弱いことがわかる。このことにより、カラー偏光板を用いることによる発色状態の改善効果が理解できる。

【0038】カラー偏光板を表側と裏側の両方に置いても、同様の効果が得られた。また、バックライトと裏側の偏光板の間に半透過反射板をおいて、半透過タイプとして用いても良好な表示が得られた。さらに、バックライトの代わりに反射板を用い反射型の液晶表示装置とすることもできる。また、裏側の偏光板として住友スリーエム社製RDF(製品名)のような偏光分離機能を有するフィルムを用いることもできる。

【0039】また、駆動法として、複数ライン同時選択法を用いると、フレーム応答が抑制され、特に高温での色純度の低下を抑えることが可能であった。

【0040】上記実施例では位相差板として、一軸異方性のものを1枚表示面側に配置したが、これを複数枚としたり、両側に配置したり、また、二軸異方性のもの、あるいはねじれ位相差板を使用することもできる。さらに、本発明はその効果を損しない範囲で種々の応用ができる。

【0041】位相差板を今回表側に配置したが、裏側に配置してもよい。つまり、上記実施例においては、カラー偏光板と位相差板とを近接させたが、位相差板とカラー偏光板を離して配置してもよい。

【0042】

【発明の効果】本発明により、カラーフィルターを用いずに、また、補償セルを用いることなく、時分割駆動で白、赤、青、緑の4色がいずれも純度の高い発色状態で併存可能なカラー液晶表示装置を実現できる。低消費電力で明るく携帯に適したカラー表示装置が可能となる。特に反射型として使用するとその効果は非常に大きい。

【0043】本発明の液晶表示装置は、屋外での使用を前提とする携帯用の電子機器、例えば、携帯電話、電子手帳、電子ブック、電子辞書、PDA(携帯情報端末)、ページャー(ポケットベル)などに用いた場合に、その良好な視認性、表現力と合わせて高い機能性を発揮する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の構成を説明する模式的断面図。

【図2】本発明の実施例の液晶表示装置を上から見たときの、液晶層の液晶分子の配向方向、偏光板の吸収軸方向、および位相差板の延伸軸方向の相対位置を示す平面図。

【図3】本発明の実施例に用いたカラー偏光板の、偏光度、単体透過率、直交配置と平行配置のときの分光透過率を示す図。

【図4】本発明の実施例の色変化と、比較例の色変化とを示す色度図。

【図5】本発明の実施例の電圧-透過率曲線と、比較例の電圧-透過率曲線とを示す図。

【図6】本発明の比較例に用いた通常偏光板の、偏光度、単体透過率、直交配置と平行配置のときの分光透過率を示す図。

【図7】本発明に用いたカラー偏光板の偏光度の波長依存性と、一般に知られた青系、赤系、紫系のカラー偏光板の偏光度の波長依存性とを示す図。


【符号の説明】

- 1、2 偏光板
- 3 液晶層
- 4 位相差板
- 5、6 基板
- 7、8 透明電極
- 9、10 絶縁膜
- 11、12 配向膜
- 13 シール材
- 15 バックライト
- 16 液晶層の上側の液晶分子の配向方向
- 17 液晶層の下側の液晶分子の配向方向
- 18 上側の偏光板の吸収軸方向


19 下側の偏光板の吸収軸方向

20 位相差板の延伸軸方向


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 小嶋 誠司

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社内

Fターム(参考) 2H049 BA02 BA06 BA17 BB03 BC22

2H088 GA02 HA12 HA15 HA18 HA19

JA13 KA02 KA04 KA07 KA11

KA18 LA09 MA05

2H089 RA10 SA04 SA07 SA12 SA17

TA14 TA15

2H091 FA08Z FA09X FA11X FA16Z

FC07 FD09 FD10 HA10 KA02

KA03 KA04 KA10